

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ : Λίπος άσβεστίου γραφειτούχον Ν° 2

Κωδικός αριθμός : 613 Π19 007

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ; Όμοιογενές μίγμα σάπνους άσβεστίου καί κολλοειδούς γραφίτου μετά όρυκτελαίου, έλεύθερον άνοργάνων ούσιών ή έτέρων προσμίξεων. Δέν θά πήγνυται ούτε θά υπόκειτε εις διαχωρισμόν τών συστατικών του. Δέν θά προσβάλη δι' όξειδώσεως ή διά διαβρώσεως τάς ύπ' αύτου λιπαινομένας έπιφανείας. Τά βαρέλια θά φέρουν τήν ένδειξιν ήμερομηνίας παρασκευής του λίπους ή όποία δέν πρέπει νά είναι πλέον τών τριών μηνών από τής ήμερομηνίας παραδόσεως του υλικού.

| A/A | Χαρακτηριστικά | Μονάδες μετρήσεως | Τιμαί | Μέθοδοι μετρήσεως |
|-----|---|-------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Υδωρ | GR % | Μέγιστον 1 % | ASTM D 128 |
| 2 | Τέφρα | " | " 3 % | " |
| 3 | Διεισδυτικότητα (κατειργασμένη) 0,1 χλστ. | | 265-295 | ASTM D 217 |
| 4 | Σημείον στάξεως | °C | Ελάχιστον 90 | ASTM D 566 |
| 5 | Κολλοειδής γραφίτης | GR % | 6 έως 8 | |

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ : Λίκος λιπάνσεως σιδηροτροχιῶν γραφίτουχον Ν^ο Ι

Κωδικός ἀριθμός : 613 119 006

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Ὅμοιογενές μίγμα σάπκωνος ἀσβεστίου καί κολλοειδοῦς γραφίτου μετά ὀρυκτελαίου, ἐλεύθερον ἀνοργάνων οὐσιῶν ἢ ἑτέρων προσμίξεων. Δέν θά πήγνυται, ὅτε θά ὑπόκειται εἰς διαχωρισμόν τῶν συστατικῶν του. Δέν θά προσβάλη δι' ὀξειδώσεως ἢ διὰ διαβρώσεως τάς ὑπ' αὐτοῦ λιπαινομένας ἐπιφανείας. Τά βαρέλια θά φέρουν τήν ἔνδειξιν ἡμερομηνίας παρασκευῆς τοῦ λίκου ἢ ὅποια δέν πρέπει νά εἶναι προγενεστέρα τῶν τριῶν μηνῶν ἀπό τῆς ἡμερομηνίας τῆς παραδόσεως τοῦ ὑλικοῦ.

| Α | Χαρακτηριστικά | Μονάδες μετρήσεως | Τιμαί | Μέθοδοι μετρήσεως |
|---|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Σημεῖον στάξεως | °C | Ἐλάχιστον 70 | ASTM D-566 |
| 2 | Διεισδυτικότης (κατειργασμένη) | 0,1 χλοτμ | 300-335 | ASTM D-217 |
| 3 | Ψέφρα | GR % | Μέγιστον 3,5% | ASTM D-128 |
| 4 | Ψόφωρ | GR % | " 1,5% | ASTM D-128 |
| 5 | Κολλοειδής γραφίτης | GR % | 10-12 | |
| 6 | Ίξῶδες κινηματ. εἰς 100°F τοῦ χρησιμοποιηθέντος ὀρυκτελαίου | CST | 32-39 | ASTM D-445 |

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
9150.496/95
Αθήνα 09 - 11 - 95

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Η

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Λίπος λιθίου COMPLEX No 2 λιποκιβωτίων
τροχών των Α/Α INTERCITY κατηγορίας 5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 613 121 005

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Θα είναι σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών μόνο λίπος του
τύπου ENERGREASE LC2 της εταιρίας BP, στην περίοδο εγγυήσεως, με τα
κάτωφ φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

Τύπος παχυντικού: Λιθίου COMPLEX
Διεισδυτικότητα στους 25°C: 265-295
Σημείο στάξεως: 268°C
Χρώμα: Ελαφρώς καφέ
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C έως 150°C

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ